

КРЕПС РС

Быстротвердеющий ремонтный состав

Описание

КРЕПС РС – сухая быстротвердеющая ремонтная смесь на основе портландцемента, фракционированного кварцевого песка, модифицированная специальными добавками.

Соответствует ГОСТ Р 56378-2015.

Область применения

КРЕПС РС применяется для:

- ускоренного ремонта минеральных оснований (заделка трещин, небольших выбоин в бетоне, штукатурках, стяжках и т.д.);
- быстрой фиксации анкерных элементов;
- установки маяков.

Рекомендуется при проведении сантехнических и электромонтажных работ.

Для внутренних наружных работ.

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, прочным. Предварительно поверхность необходимо очистить от загрязнений: пыли, грязи, старых покрытий и т.д.. Удалить непрочные участки поверхности и отслоения. Затем поверхность смочить водой. Поверхность, сильно впитывающую воду, для лучшей адгезии обработать грунтовочным составом **КРЕПС ПРАЙМЕР**.

Рабочая температура основания должна быть не ниже +5°C и не выше +35°C.

Приготовление растворной смеси

В отмеренное количество чистой воды (температурой 15-20°C), всыпать, постоянно перемешивая, необходимое количество смеси из расчета 0,18-0,22 л на 1 кг смеси. Растворную смесь необходимо перемешать до получения однородной консистенции.

Внимание! Смесь готовится в количестве необходимом для использования в течение 5-7 минут.

Выполнение работ

Растворную смесь равномерно нанести на подготовленное основание шпателем. Удобно работать небольшими порциями. Толщина одного слоя составляет 40 мм. При необходимости раствор наносится многослойно. Второй и последующие слои можно наносить через 10-15 минут. Излишки материала удалить сразу после нанесения. Окончательно поверхность заглаживать шпателем, смоченным водой.

Очистка инструмента

Инструмент очищается водой сразу после окончания работ. Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

Техника безопасности

Лица, занятые в производстве работ со смесями должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами.

Упаковка и хранение

Поставляется в мешках по 5 и 25 кг.

Хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, на поддонах.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления

Свойства

- Позволяет быстро выполнить ремонт локальных дефектов



- Для быстрой фиксации маяков, анкерных элементов и т.д.
- Быстротвердеющий
- Морозостойкий
- Слой нанесения до 40 мм
- Допускается нанесение в несколько слоев
- Для внутренних и наружных работ

Технические характеристики

<i>Наименование показателя</i>	<i>Нормируемые значения</i>
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,63 мм
Расход материала для использования	1,8 кг/дм ³ (для заделки дефекта объемом 1 дм ³ (1л) потребуется 1,8 кг смеси)
Количество воды затворения:	
- на 1 кг смеси	0,18-0,22 л
- на 5 кг смеси	0,9-1,1
- на 25 кг смеси	4,75-5,5 л
Марка по подвижности растворной смеси	П _к 2
Начало схватывания	5-7 мин
Конец схватывания	7-10 мин
Предел прочности на сжатие:	
- в возрасте 1 суток, не менее	4,0 МПа
- в возрасте 7 суток, не менее	6,0 МПа
- в возрасте 28 суток, не менее	15 МПа (М150)
Максимальная толщина нанесения	40 мм
Морозостойкость, не менее	25 циклов (F25)
Температура применения	от +5°C до +35°C

Смесь сухая строительная ремонтная КРЕПС РС М150, F25, ТУ 5745-001-38036130-2013